

絶縁	許容最高温度	構成材料
Y種	90℃	例えば、木綿・絹・紙などの材料で構成され、ワニス類を含浸せずまたは油中に浸さないものをいう。
A種	105℃	例えば、木綿・絹・紙などの材料で構成され、ワニス類を含浸しまたは油中に浸したものをいう。
E種	120℃	ポリエチレン系絶縁物
B種	130℃	例えば、マイカ・石綿・ガラス繊維などの材料を、接着剤とともに用いて構成されたものをいう。
F種	155℃	例えば、マイカ・石綿・ガラス繊維などの材料を、シリコンアルキッド樹脂などの接着材料とともに用いて構成されたものをいう。
H種	180℃	例えば、マイカ・石綿・ガラス繊維などの材料を、シリコン樹脂または同等の特性を持った材料からなる接着材料とともに用いたものをいう。ゴム状および個体状のシリコン樹脂または同等の特性を持った材料を単独に用いた場合を含む。
C種	180℃超過	例えば、生マイカ・石綿・磁器などを単独で用いて構成されたもの、または接着材料とともに用いたものをいう。

これらの資料は各々の抜粋資料です。